

Lehmputzgrundierung 19.020, .025 und .029

Anwendungsgebiet	Lehmputzgrundierung auf CLAYTEC Lehm-Oberputz grob und fein zur Vorbereitung für YOSIMA oder CLAYFIX Lehm-Farbputze und Lehmfarben nach Arbeitsblatt 6.2. CLAYTEC Lehmputzgrundierung ist eine pulverförmige Fertigmischung ohne Körnung.
Zusammensetzung	Kreide, Talkum, Kasein, Borax, Kaolin, Titandioxid, Cellulosefaser, Gummi-Arabicum
Gebinde	5 kg und 12,5 kg Oval-Deckeleimer (56 und 32 Eimer/Pal.), 1,5 kg Kleingebinde (Beutel)
Verbrauch	150-200 g Trockenmasse/m ² Lehmputzfläche (5 kg für 25-35 m ² , 12,5 kg für 60-85 m ²)
Lagerung	Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.
Aufbereitung	Die Trockenmasse wird per Bohrmaschine und Rührstab (Ø 100 mm) mit möglichst hoher Drehzahl in ca. 12,5 l (entspricht 1 l pro kg) sauberes Wasser eingerührt und ca. 2 Minuten gut und möglichst hochtourig durchgerührt. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut 1-2 Minuten gut durcharbeiten. Sehr kaltes oder warmes Wasser kann eine größere bzw. geringere Wasserzugabe zum Erreichen der gewünschten Streichkonsistenz notwendig machen.
Untergrund	Der Untergrund muss frostfrei, fest und sauber sein. Lose Körnung ggf. mit weichem Handfeger abfegen. Der Lehmputz muss vollständig durchgetrocknet sein. CLAYTEC Lehmputzgrundierung hat keine festigende oder sperrende Wirkung.
Verarbeitung	Lehmputzgrundierung wird am besten mit der kurzflorigen Malerrolle aufgetragen, der Auftrag mit der Bürste (Quast, Flächenpinsel) ist ebenfalls möglich.
Verarbeitbarkeitsdauer	Angemischte Lehmputzgrundierung bleibt abgedeckt 24 Stunden verarbeitbar.
Trocknung	Übliche Trocknungszeit 12 Stunden, besser 24 Stunden. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Arbeitsproben	Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Streichputzauftrag ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.
Hinweise	Zur Anstrichvorbereitung ist die Einfärbung der Grundierung durch Zugabe von ≤ 3% (=30 g/kg) CLAYFIX Streichputz zulässig. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch gut mit Wasser reinigen.
Sicherheit, Entsorgung	CLAYTEC Lehmputzgrundierung ist bei sachgemäßem Gebrauch unschädlich für Mensch und Natur. Alle Anstrichstoffe sollen jedoch unerreichbar für Kinder gelagert und verwendet werden. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.

19.