

Argile sec en granulés **GRANULÉS**

Art. 03.061

- Sec et coulant
- Semi-lourd
- Fractions de grain grossier et fin



Granulés secs et coulants pour plafonds Les granulés d'argile GRANULÉS sont un produit de broyage de briques d'argile.

Argile sec en granulés GRANULÉS

Art. 03.061

Type de produit d'argile Granulés d'argile (LT) selon 3.6 des « Règles de construction d'argile » du groupement professionnel Argile.

Domaine d'application Granulés secs et coulants pour plafonds, servant à combler les cavités, à accumuler la chaleur et à améliorer l'isolation phonique.

Composition Argile et terre glaise, grain de 0-25 mm, grain surclassé généralement jusqu'à 4 cm, des morceaux plus grands étant néanmoins possibles. Le matériau peut contenir des copeaux de bois ou de la paille hachée.

Propriétés physiques Densité brute pour une pose en vrac légèrement compactée env. 1 350 kg/m³ (conductivité thermique 0,56 W/mK, μ 5/10).

Conditionnements Produit sec 03.061 en bigbags de 1,0t (pour 0,75 m³ de vrac légèrement compacté).

Stockage Stocker au sec. Les produits peuvent être stockés indéfiniment.

Mise en œuvre À la livraison, les granulés d'argile secs sont prêts à l'emploi. La protection contre l'écoulement des granulés doit être posée avec soin. Le produit est versé entre les traverses ou les solives. L'épaisseur de la couche doit être d'au moins 60 mm. En fonction de l'épaisseur de la couche, les morceaux plus grands doivent être triés ou broyés. Toute réclamation à ce sujet est exclue.

Remarque En raison de l'humidité absorbée pendant le transport et le stockage sur le chantier, l'humidité du matériau doit être contrôlée avant la pose des couches de circulation (essai manuel ou visuel).

Indications techniques, voir :

