

Briques d'argile de la classe d'application II (Briques en terre crue) Art. 06.010, 06.012, 06.003

DIN 18945

- Économique
- Volume d'argile régulateur
- Sec ou en tant que maçonnerie



Briques d'argile extrudées lourdes de la classe d'application II pour les cloisons sèches et les maçonneries intérieures. La brique d'argile 1800 DF est une brique pleine. En raison de sa faible hauteur, elle est généralement utilisée pour les remplissages de plafonds, supports de plafonds ou habillages en briques sèches dans le domaine des cloisons intérieures. La brique d'argile 1800 NF est utilisée aussi pour la maçonnerie. La brique d'argile 1600 2DF est une brique creuse. Le mortier d'argile lourd convient pour les travaux de maçonnerie.

Équipes de conseils techniques
et commerciale, voir www.claytec.de
Caractéristiques produits et application
voir au dos

ALLEMAGNE
CLAYTEC GmbH & Co. KG
Nettetalstraße 113-117,
41751 Viersen
Téléphone +49 2153 918-0
www.claytec.de/fr

Briques d'argile de la classe d'application II (Briques en terre crue)

Art. 06.010 DF : Brique d'argile - Non porteuse - DIN 18945 - LS s - II - 1,8 - S

Art. 06.012 NF : Brique d'argile - Non porteuse - DIN 18945 - LS s - II - 1,8 - S

Art. 06.003 2DF : Brique d'argile - Non porteuse - DIN 18945 - LS s - II - 1,6 - 2DF

Domaine d'application Briques d'argile extrudées de la classe d'application II pour les cloisons intérieures, les habillages en briques sèches, ainsi que pour les supports et remplissages de plafonds

Composition Argile ou terre glaise de construction

Propriétés physiques

06.010 DF : Brique d'argile extrudée. Classe d'application AK II. Format spécial selon DF. Briques pleines, Classe de densité brute 1,8. valeur μ 5/10. Conductivité thermique 0,91 W/mK. Classe de matériau A1.

06.012 NF : Brique d'argile extrudée. Classe d'application AK II. Format spécial selon DF. Briques pleines, Classe de densité brute 1,8. valeur μ 5/10. Conductivité thermique 0,91 W/mK. Classe de matériau A1.

06.003 2DF : Brique d'argile extrudée. Classe d'application AK II. 2DF (2x format fin). Creuse. Classe de densité brute 1,6. valeur μ 5/10. Conductivité thermique 0,73 W/mK. Classe de matériau A1.

Conditionnement Houssées sur palettes DF par 448 pièces, NF par 336 pièces, 2DF par 224 pièces, bris \leq 4 %.

Stockage Stocker au sec. Les produits peuvent être stockés indéfiniment. Les palettes peuvent être gerbées sur deux hauteurs.

Besoins en matériau En fonction des formats de pierres et de l'épaisseur des murs, les besoins en briques au m² (pièces) sont les suivants :

Format des briques	11,5 cm	17,5 cm	24,0 cm	Couché
DF	66	-	132	38
NF	50	-	99	38
2DF	33	-	66	38

Pour la quantité de mortier nécessaire, voir la fiche produit « Mortier d'argile lourd ».

Mise en œuvre Les briques d'argile sont posées selon les règles artisanales de maçonnerie. Comme mortier de maçonnerie, nous recommandons le mortier d'argile (CLAYTEC 05.020 et 05.220).

Traitement consécutifs Laisser entièrement sécher la maçonnerie. Humidifier (vaporisation) parcimonieusement. Les murs sont généralement enduits d'enduit d'argile CLAYTEC, voir la « Fiche technique Enduits d'argile » de CLAYTEC. Les habillages en briques sèches sont généralement dotés d'un revêtement intérieur.

Remarque Les briques d'argile de la classe d'application AK II ne sont pas autorisées pour la maçonnerie exposée aux intempéries, même si un enduit extérieur est prévu.