

Lehm-Trockenschüttung GRANULAT 03.061

- Trocken und rieselfähig
- Mittelschwer
- Grob- und Feinkornanteile



Trockene, rieselfähige Deckenschüttung. Lehm- Deckenschüttung GRANULAT besteht aus zerkleinerten Lehmsteinstücken.

Lehm-Trockenschüttung GRANULAT

03.061

Lehmproduktart Lehmschüttung (LT) nach 3.6 der „Lehmbau Regeln“ des Dachverband Lehm.

Anwendungsgebiet Trockene, rieselfähige Deckenschüttung zur Hohlraumfüllung, Wärmespeicherung und zur Verbesserung des Schallschutzes.

Zusammensetzung Lehm- und Ton, Körnung 0-25 mm, Überkorn bis 40 mm

Baustoffwerte Rohdichte bei leicht verdichteter Schüttung ca. 1.350 kg/m^3 (Wärmeleitfähigkeit $0,56 \text{ W/mK}$, μ 5/10).

Lieferformen Trocken 03.061 in 1,0 t Big-Bags ($0,75 \text{ m}^3$ leicht verdichtete Schüttung).

Lagerung Trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Verarbeitung Die Trockenschüttung ist bei Anlieferung verarbeitungsfertig. Der Rieselschutz ist sorgfältig und sicher auszuführen. Das Material wird zwischen Lagerhölzer oder Deckenbalken geschüttet.

Hinweis Wegen möglicher Feuchteinträge während des Transports, der Lagerung auf der Baustelle ist die Materialfeuchte vor Auflage der Laufbodenschichten abschließend zu überprüfen (Hand- oder Augenscheinprobe).